


EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

CLOROCAUCHO CAPA GRUESA ALTA PROTECCIÓN ESTRUCTURAS AC-314-E INTA 164702A

DESCRIPCIÓN:

PINTURA DE ACABADO BASADA EN RESINAS DE CLOROCAUCHO Y PLASTIFICANTES INSAPONIFICABLES DE CAPA GRUESA CON BUENA RETENCIÓN DE COLOR Y BRILLO. SECAJE FÍSICO POR EVAPORACIÓN DE DISOLVENTES. NO RESISTE LOS DISOLVENTES AROMÁTICOS PERO SI LAS SALPICADURAS DE ACEITES. LA TEMPERATURA LIMITE EXPOSICIÓN CONTINUADA SE SITÚA ENTORNO A LOS 80 GRADOS.

USOS:

APROPIADO PARA SU APLICACIÓN EN BASE A SISTEMAS DE CLOROCAUCHO, ACRÍLICOS O VINÍLICOS. IDEAL PARA EL PINTADO DE CONTENEDORES, INSTALACIONES INDUSTRIALES, PAPELERAS, EN TRABAJOS DE PINTADO INDUSTRIAL DE ESTRUCTURA METÁLICA, ASÍ COMO EN MAQUINARIA INDUSTRIAL

VEHÍCULO:	RESINAS DE CLOROCAUCHO PLASTIFICADAS
PIGMENTACIÓN:	COLORES DE CARTAS NORMALIZADAS RAL,UNE...
DISOLVENTE:	DISOLVENTE 001 APLICACIÓN PISTOLA
DENSIDAD:	1,2 KG./LT SEGÚN COLOR UNE-EN-ISO 2811-1
VISCOSIDAD:	TIXOTRÓPICA
SÓLIDOS:	39-40% SEGÚN COLOR UNE-EN-ISO 3251
BRILLO:	50% ÁNGULO DE 60º UNE-EN-ISO 2813
ADHERENCIA:	100% SOBRE FONDOS COMPATIBLES UNE-EN-ISO 2409
SECADO:	TACTO 60 MINUTOS A 20 °C UNE-EN-ISO 1517
REPINTADO:	MÍNIMO 8HORAS MÁXIMO SIN LIMITACIONES UNE48283
ESPESOR:	ACONSEJADO 75 MICRAS TOLERA ESPESORES DE PELÍCULA DE 125 MICRAS UNE-EN-ISO 2808
RENDIMIENTO:	5 M ² /LIT PARA 75 MICRAS SECAS

CÓDIGO: AC-314-E
FECHA: MAYO-94
REVISION: 0
APROBADO: CALIDAD



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

- APLICABLE SOBRE IMPRIMACIONES EN BASE CLOROCAUCHO COMO LAS AC-221-I AC-222-I Y AC-225-I.
- EN AMBIENTES EXTERIORES DONDE LA IMPRIMACION HAYA ESTADO EXPUESTA POR UN PERIODO SUPERIOR A LOS DOS MESES ES MUY ÚTIL EFECTUAR UN DESENGRASE CON NUESTRO LIMPIADOR D-7 Y AGUA A PRESIÓN COMO ELIMINADORES DE SALES, GRASAS Y SALPICADURAS.

APLICACIÓN Y CONDICIONES ESPECIALES:

	AIRLESS	AEROGRAFICA	BROCHA (parcheos)
DISOLVENTE	001(0%)	001 (12%)	001 (5%)
BOQUILLA	0,023"	2	
PRESIÓN	150 bar		
(estos datos son orientativos)			

- LA APLICACIÓN SE EFECTUARA SOBRE SUPERFICIES SECAS Y SIEMPRE A 3º SOBRE EL PUNTO DE ROCÍO.
- DE ACUERDO CON LA PRACTICA DE UN BUEN PINTADO LA APLICACIÓN EN ESPACIOS CERRADOS SE EFECTUARA CON UN BUEN SISTEMA DE VENTILACIÓN.
- TÓXICO POR INHALACIÓN, INGESTIÓN O EN CONTACTO CON LA PIEL. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.
- CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

CÓDIGO: AC-314-E
FECHA: MAYO-94
REVISIÓN: 0
APROBADO: CALIDAD

