


EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA PARA PIECERIO DE AUTOMOCION AH-254-I

DESCRIPCIÓN

PINTURA DE RÁPIDO SECADO CON EXCELENTES PROPIEDADES MECÁNICAS, FÍSICAS Y QUÍMICAS.

USOS

EN EL CAMPO DEL PIECERÍO DE AUTOMOCIÓN, CARCASAS, FUNDICIÓN, MOTORES, ETC...

VEHÍCULO:	ALCÍDICO MODIFICADO
DISOLVENTE:	AROMÁTICO
VISCOSIDAD:	70" COPA FORD Nº 4 UNE-EN-ISO 2431
DENSIDAD:	1,12 GR/CM ³ UNE-EN-ISO 2811-1
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	47% TEÓRICO UNE-EN-ISO 3251
SECADO:	TACTO 20 MINUTOS HORNO 80°C 10 ' TOTAL 7 DÍAS UNE-EN-ISO 1517
DUREZA:	120" ± 10% PERSOZ UNE-EN-ISO1522
ADHERENCIA:	100X100 GT0 UNE-EN-ISO 2409
DOBLADO:	10 MM ± 10% UNE-EN-ISO 1519
IMPACTO:	60CM BOLA 20MM ± 10% UNE-EN-ISO 6272-1
BRILLO:	30% ÁNGULO 60 ° ± 10% UNE-EN-ISO 2813

CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE AUTOMOVIL

CÓDIGO: AH-254-I
FECHA: NOVIEMBRE-2002
REVISION: 1
APROBADO: CALIDAD

