



EUROCLOR 
PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

ESMALTE S/HORNO DURICLOR H-320-E

DESCRIPCION

ESMALTE A BASE DE RESINA ALQUIDICA DE BUENA RESISTENCIA MECANICA.
PIGMENTADO EN TODOS LOS COLORES Y CON ASPECTO BRILLANTE O SATINADO.

USOS

PARA MOBILIARIO METALICO, ARTICULOS DOMESTICOS, PIECERIO, OBJETOS DONDE SE
REQUIERA UN RECUBRIMIENTO AL HORNO POR SU DUREZA Y RESISTENCIA AL RAYADO,
CAJAS DE HERRAMIENTAS, ETC...
APLICACIÓN IDONEA PARA BICICLETA Y CICLOMOTOR.

VEHICULO	ALCIDICO/MELAMINA LIBRE DE FORMALDEHIDO
PIGMENTO	SEGÚN COLOR
DISOLVENTE	001, 002 SEGÚN APLICACION
DENSIDAD	1,1 A 1,2 SEGÚN COLOR UNE-EN-ISO 2811-1
VISCOSIDAD	90" COPA FORD Nº 4 UNE-EN-ISO 2431
CONTENIDO EN SOLIDOS	44-48 EN VOLUMEN UNE-EN-ISO 3251
TIEMPO DE SECADO	180° C - DE 30 MINUTOS
COLOR	TODOS UNE 48073-3, UNE-EN-ISO 3668
BRILLO	MATE-SEMIBRILLO-BRILLO A ELECCION UNE-EN-ISO 2813
ADHERENCIA	100% UNE-EN-ISO 2409
DOBLADO	5 mm UNE-EN-ISO 1519
DUREZA	200" PERSOZ UNE-EN-ISO 1522
IMPACTO	20/70 UNE-EN-ISO 6272-1
EMBUTICION	6 mm ERICHSEN UNE-EN-ISO 1520

APLICACIÓN

LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE DE ESTAR PERFECTAMENTE LIMPIA, EN LA MAYORIA DE LOS
CASOS SE EXIGE UN DESENGRASE Y FOSFATADO.

EL METODO DE APLICACIÓN ES DE PISTOLA AEROGRAFICA, AIRLESS O ELECTROSTATICA.

EN EL CASO DE LA BICICLETA Y CICLOMOTOR, DADOS LOS TONOS PREFERENTES, SE HA DE
APLICAR CON ANTERIORIDAD LA IMPRIMACION H-234-I, O IMPRIMACION EPOXI BLANCA O
IMPRIMACION REF 3019 BLANCA.

CÓDIGO: H-320-E
FECHA: OCTUBRE-17
REVISION: 1
APROBADO: CALIDAD