


EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

RECUBRIMIENTO DURADERO PARA P.V.C. PLASTIPUR

INTRODUCCIÓN

EL PLASTIPUR ES UNA PINTURA ESPECIAL PARA EL RECUBRIMIENTO DEL **P.V.C.**

SU COMPOSICIÓN LA HACE FUERTEMENTE RESISTENTE AL EXTERIOR, ASÍ COMO DE GRAN PROTECCIÓN CONTRA LA DEGRADACIÓN DEL **P.V.C.** POR ACCIÓN DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS.

UNA VEZ APLICADO EL **PLATIPUR** CONFIERE AL **P.V.C.** UN ASPECTO BELLO, TANTO EN COLORES SÓLIDOS (MARRONES, VERDES...) COMO EN COLORES DE ASPECTO ANODIZADO (BRONCES, ALUMINIOS, ETC...).

DADA SU FORMULACIÓN, LA ADHERENCIA SOBRE EL **P.V.C.** ES DURADERA A LO LARGO DEL TIEMPO, ASÍ COMO SU CONSERVACIÓN DE BRILLO Y COLOR.

APLICACIÓN

LAS APLICACIONES DEL **PLASTIPUR** SON ILIMITADAS, POR LO QUE LO HACEN ADECUADO PARA RECUBRIR CUALQUIER ELEMENTO DE **P.V.C.** (VENTANAS, PUERTAS, PERSIANAS...).

SU VERSATILIDAD DE APLICACIÓN LO HACEN IDÓNEO TANTO EN CARPINTERÍAS COMO EN OBRA, PUDIENDO UTILIZARSE CUALQUIER SISTEMA DE PINTADO (PISTOLA, BROCHAS...).

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

ANTES DE APLICARSE EL **PLASTIPUR** HA DE LIMPIARSE EL MATERIAL DE **P.V.C.** PARA ELIMINAR RESTOS DE SILICONAS, DESMOLDEANTES Y SUSTANCIAS QUE PUEDAN PERJUDICAR EL ASPECTO FINAL DEL OBJETO A RECUBRIR.

PARA ELLO ES IDÓNEO NUESTRO **DISOLVENTES DESENGRASANTE D-7** QUE NO ATACA LA SUPERFICIE DEL **P.V.C.**

A CONTINUACIÓN PUEDE YA RECUBRIRSE CON EL **PLASTIPUR**, SIN NECESIDAD DE IMPRIMACIÓN.

CÓDIGO: PLASTIPUR
FECHA: MAYO-94
REVISIÓN: 0
APROBADO: CALIDAD



DATOS TÉCNICOS DE APLICACIÓN

- MEZCLAR ADECUADAMENTE LA PINTURA BASE CON EL CATALIZADOR.
- SE AÑADIRÁ **DISOLVENTE UNIVERSAL 231** HASTA CONSEGUIR UNA VISCOSIDAD APROXIMADA DE 20" COPA FORD N° 4. **UNE-EN-ISO 2431**
- LA APLICACIÓN NO SE EFECTUARÁ A MENOS DE 5º C.
- UNA VEZ APLICADO PUEDE ACELERARSE EL TIEMPO DE SECADO CON UN HORNEADO DE HASTA 60º C.

PROPORCIONES DE MEZCLA

PROPORCIÓN EN VOLUMEN:

1 PARTE DE ENDURECEDOR UNIVERSAL 1005.

4 PARTES DE PINTURA BASE.

PROPORCIÓN EN PESO:

1 PARTE DE ENDURECEDOR UNIVERSAL 1005.

5 PARTES DE PINTURA BASE.

CÓDIGO: PLASTIPUR
FECHA: MAYO-94
REVISION: 0
APROBADO: CALIDAD

