



**EUROCLOR S/A**  
PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.  
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14  
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es  
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

---

## IMPRIMACIÓN HIDROSOLUBLE VINÍLICA WA-3826-I

### DESCRIPCION :

IMPRIMACION DE RAPIDO SECADO SOLUBLE EN AGUA DE EXCELENTES PROPIEDADES DE ADHERENCIA Y ELASTICIDAD , ASI COMO EXCELENTES PROPIEDADES ANTICORROSIVAS.

### USOS :

IDEAL PARA TODOS LOS SISTEMAS DE PINTADO COMO PRIMERA CAPA DE PROTECCION. APLICABLE EN PIECERIO DE AUTOMOCION EN SISTEMAS MULTICAPA.

UTIL COMO MONOCAPA ANTICORROSIVO PARA PIECERIO DE AUTOMOCION

**VEHICULO : VINILICO**

**PIGMENTO : NEGRO HUMO Y FOSFATO DE ZINC MODIFICADO**

**DENSIDAD : 1,15 KG/L UNE-EN-ISO 2811-1**

**SÓLIDOS EN VOLUMEN: 47% APROX. UNE-EN-ISO 3251**

**BRILLO : SATINADO. UNE-EN-ISO 2813**

**ADHERENCIA : 100x100 GT0 UNE-EN-ISO 2409**

**SECADO : TACTO: 20 MINUTOS a 20°C**

**TOTAL : 24 HORAS**

**HORNO. 10 Min 80°C UNE-EN-ISO 1517**

**RESISTENCIA A LA CORROSION: 250 HORAS DE NIEBLA SALINA ASTM B 117**

---

**CÓDIGO: WA-3826**  
**FECHA: MAYO-2007**  
**REVISION: 1**  
**APROBADO: CALIDAD**





250 HORAS DE ENSAYOS DE NIEBLA SALINA ASTM B 117 SOBRE PROBETA DE HIERRO GRANALLADO Sa 2½



250 HORAS DE ENSAYOS DE CAMARA DE HUMEDAD UNE-EN ISO 6270-1/2 SOBRE PROBETA DE HIERRO GRANALLADO Sa 2½

CÓDIGO: WA-3826  
FECHA: MAYO-2007  
REVISION: 1  
APROBADO: CALIDAD