


EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

IMPRIMACION VINÍLICA AA-390-I

DESCRIPCIÓN:

CAPA DE ENLACE SELLADORA ENTRE ACABADOS VINÍLICOS Y SILICATOS.
ES IMPRESCINDIBLE COMO CAPA BASE DE SISTEMAS VINÍLICOS EN LOS QUE SE
COMIENZA CON SILICATOS DE ZINC, PARA EVITAR AMPOLLAMIENTOS.
EXCELENTE RESISTENCIA AL AGUA Y A PRODUCTOS QUÍMICOS.

USOS:

COMO CAPA PREVIA A NUESTRA PINTURA ACRÍLICA AV-534-E.

VEHÍCULO:	VINÍLICO
PIGMENTO:	EXTENDEDORES Y CUBRIENTES
DISOLVENTE:	001 Y UNIVERSAL 231
DENSIDAD:	1,1 Kg./Lto UNE-EN-ISO 2811-1
VISCOSIDAD:	80" COPA FORD nº 4 UNE-EN-ISO 2431
SÓLIDOS:	22% EN VOLUMEN UNE-EN-ISO 3251
COLOR:	OXIDO DE HIERRO Y GRIS UNE 48073-3, UNE-EN-ISO 3668
BRILLO:	MATE UNE-EN-ISO 2813
ADHERENCIA:	100% UNE-EN-ISO 2409
SECADO:	15 minutos UNE-EN-ISO 1517
REPINTADO:	SE EFECTUARA CON EL MISMO PRODUCTO O CON VINOLO-ACRILICO AV-534-E. UNE 48283
ESPESOR:	25 MICRAS. UNE-EN-ISO 2808
RENDIMIENTO:	9 M ² /LITRO

CÓDIGO: AA-390-I
FECHA: OCTUBRE-00
REVISION: 1
APROBADO: CALIDAD



ER - 0650 / 1997

GA - 2005 / 0243

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

- CHORREADO HASTA SA 2 ^{1/2}.
- EN MATERIALES NO FERROSOS DESENGRASAR BIEN LA SUPERFICIE.
- UNA VEZ APLICADO EL PRODUCTO, LOS DAÑOS SUFRIDOS EN SU SUPERFICIE, ASÍ COMO LA SUCIEDAD ACUMULADA CON EL PASO DEL TIEMPO, SE DEBERÁN REPARAR Y LIMPIAR SI ES NECESARIO ANTES DE LA APLICACIÓN DE LA MANO SIGUIENTE.
- LA LIMPIEZA PUEDE EFECTUARSE CON DILUYENTE D-7 COMO LIMPIADOR DE GRASA Y AGUA A PRESIÓN PARA ELIMINAR OTRO TIPO DE CONTAMINANTES (SALES, GRASAS ETC...)
- LA REPARACIÓN DE DAÑOS SE EFECTUARA DESPUÉS DE CEPILLADA LA ZONA, CON EL MISMO PRODUCTO.

APLICACIÓN:

- BROCHA, RODILLO, EQUIPO AEROGRAFICO O AIRLESS. PUEDE APLICARSE CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO.
- AUNQUE ESTA EXENTA DE PLOMO SE EFECTUARA CON BUENA RENOVACIÓN DE AIRE Y CON ASPIRACIÓN.
- TÓXICO POR INHALACIÓN, INGESTIÓN O EN CONTACTO CON LA PIEL. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.
- CONSULTAR CON LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

CÓDIGO: AA-390-I
FECHA: OCTUBRE-00
REVISION: 1
APROBADO: CALIDAD

