



# EUROCLOR

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.  
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14  
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es  
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

## ESMALTE POLIURETANO HIDROSOLUBLE WAP-5101

### DESCRIPCIÓN:

ES UN ESMALTE EN BASE AGUA BASADO EN RESINAS ACRÍLICAS DE ALTO INDICE DE HIDROXILO CATALIZADAS CON ISOCIANATOS ALIFÁTICOS HIDROSOLUBLES.

### USOS:

CAPA DE ACABADO DE LARGA DURACIÓN EN AMBIENTES MARINOS EXTERIORES E INDUSTRIALES FUERTEMENTE ANTICORROSIVOS. EXCELENTE RETENCIÓN DE BRILLO Y COLOR.  
COMO CAPA DE ACABADO DE MÁXIMA CALIDAD.

<b>VEHÍCULO:</b>	ACRÍLICO ALTO HIDROXILO- ISOCIANATO
<b>PIGMENTACIÓN:</b>	COLORES DE CARTAS NORMALIZADAS RAL,UNE...
<b>DISOLVENTE:</b>	AGUA
<b>DENSIDAD:</b>	1,08 KG./LT SEGÚN COLOR (MEZCLA) <b>UNE-EN-ISO 2811-1</b>
<b>VISCOSIDAD SUMINISTRO:</b>	100" COPA FORD Nº 4 <b>UNE-EN-ISO 2431</b>
<b>SÓLIDOS EN VOLUMEN:</b>	45-50% SEGÚN COLOR <b>UNE-EN-ISO 3251</b>
<b>BRILLO:</b>	85% ÁNGULO DE 60° <b>UNE-EN-ISO 2813 / 40-60% SATINADAS</b>
<b>ADHERENCIA:</b>	100% GT0 SOBRE FONDOS COMPATIBLES <b>UNE-EN-ISO 2409</b>
<b>SECADO:</b>	20 MINUTOS 120°C 50 MINTUTOS 80°C <b>UNE-EN-ISO 1517</b>
<b>ESPESOR:</b>	ACONSEJADO 30-40 MICRAS <b>UNE-EN-ISO 2808</b>
<b>RENDIMIENTO:</b>	10,5 LIT PARA 40 MICRAS SECAS
<b>PROPORCION MEZCLA:</b>	

	BRILLO	SATINADO
En volumen	4 partes de pintura 1 partes de endurecedor 8888100 o 8888103	6 partes de pintura 1 partes de endurecedor 8888100
En peso	4 partes de pintura 1 partes de endurecedor 8888100 o 8888103	7 partes de pintura 1 partes de endurecedor 8888100

### VIDA DE MEZCLA:

3 HORAS (NO ES ACONSEJABLE UTILIZAR LA MEZCLA PASADO ESE TIEMPO)

CÓDIGO: WAP-5101  
FECHA: 02-nov-09  
REVISION: 5  
APROBADO: CALIDAD



## **PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:**

- APLICABLE SOBRE IMPRIMACION HIDROSOLUBLE FOSFATO DE ZINC WA-668-M E IMPRIMACION EPOXI WAE-238-A.

## **APLICACIÓN Y CONDICIONES ESPECIALES:**

- LA APLICACIÓN SE EFECTUARA SOBRE SUPERFICIES SECAS Y SIEMPRE A 3º SOBRE EL PUNTO DE ROCÍO
- LA APLICACIÓN SE EFECTUARA SIEMPRE POR ENCIMA DE LOS 10º C, ASEGURANDO QUE LA PINTURA Y LA SUPERFICIE ESTÉN POR ENCIMA DE ESA TEMPERATURA
- CONSULTAR EL SISTEMA MÁS IDÓNEO

## **SEGURIDAD**

- CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

---

**CÓDIGO:** WAP-5101  
**FECHA:** 02-nov-09  
**REVISION:** 5  
**APROBADO:** CALIDAD

