


EUROCLOR 

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
 Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
 www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
 01200 SALVATIERRA (ALAVA)

HYDROPRIMER ANTICORROSIVA NEGRA WA-1137-A

DESCRIPCIÓN:

PINTURA NEGRA HIDROSOLUBLE DE RÁPIDO SECADO MONOCOMPONENTE CON EXCELENTES PROPIEDADES PARA UTILIZARLA EN COMPONENTES DE VEHÍCULO, CAMIONES, ETC.

USOS:

EJES, RÓTULAS, TRANSMISIONES, AMORTIGUADORES Y DIFERENTES COMPONENTES, DONDE SE PRECISE CUMPLIR UNAS ESPECIFICACIONES CONCRETAS.

CARACTERÍSTICAS:

<i>Sólidos Volumen</i>	43%
<i>Sólidos Peso</i>	43%
<i>Viscosidad</i>	80" <i>Copa Ford n°4</i>
<i>Finura Molienda</i>	15 <i>UNE-EN-ISO 1524</i>
<i>Brillo</i>	6-10% (ANGULO 60°) <i>UNE-EN-ISO 2813</i>
<i>Dureza</i>	110" <i>Persoz UNE-EN-ISO 1522</i>
<i>Embutición</i>	5mm <i>UNE-EN ISO 1520</i>
<i>Impacto</i>	70mm bola 20mm (<i>Directo</i>) <i>UNE-EN ISO 6272</i>
<i>Adhrencia</i>	GT0 <i>UNE-EN ISO 2409</i>
<i>Doblado</i>	5mm <i>UNE-EN ISO 6860</i>
<i>COV's</i>	4%

PROPIEDADES:

RESISTENCIA DE CORROSIÓN: >200 HORAS EN CAMARA DE NIEBLA SALINA S/N **ASTM B117, UNE-EN-ISO 7253**

RESISTENCIA A HUMEDAD: >200 HORAS EN CAMARA DE HUMEDAD S/N **ASTM D2247, UNE-EN-ISO 6272-1/2**

CÓDIGO: WA-1137-A
 FECHA: ABRIL 2010
 REVISION: 1
 APROBADO: CALIDAD

